



FICHA TECNICA

SIDERAL MATE MIX

Código: 295 **Grupo: Pinturas Plásticas**

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate a base de copolímeros vinílicos.

PROPIEDADES

- Acabado mate.
- Transpirable.
- Fácil de aplicar.
- Excelente cubrición.
- Secado rápido.
- No salpica.
- Lavable.

USOS

Para la decoración de superficies interiores de yeso, morteros de cemento y albañilería en general, especialmente en paredes y techos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero vinílico.	
Pigmentos	Dióxido de titanio dependiendo del color.	
Disolvente	Agua.	
Brillo	Mate.	
Color	Según Carta Colores Procolor Mix 55/05.	
COV	15 g/L	
Contenido en sólidos	39% ± 2 en volumen.	57% ± 2 en peso.
Densidad	1,3 - 1,5 Kgr/Litro.	
Viscosidad	115 U.K. a 20ºC. ± 5	
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	Al tacto: Aproximadamente 30 minutos.	
Repintado	Pasadas 3 horas.	
Rendimiento teórico	9 - 12 m²/Litro, según soporte y modo de aplicación	
Espesor de película	80-110 micras húmedas. 30-45 micras secas.	
	El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.	

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC.	
Máxima humedad relativa	85 % No es recomendable aplicar a temperaturas del soporte elevadas.	
Útiles de Aplicación	Brocha/rodillo	Pistola airless
Disolvente	Agua	Agua
Dilución	5-10%	0-5%
Limpieza de útiles	Agua.	



SISTEMA DE APLICACIÓN	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Es conveniente agitar el producto varias veces durante su uso.
Preparación previa	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.
<u>Superficies nuevas</u>	
Albañilería:	Aplicar una primera mano diluida al 10-15%. La segunda mano se aplicará sin diluir o diluyendo como máximo 5%.
Madera:	Imprimar con Acritec Multiprimer o Selladora Universal.
Yeso:	Imprimar con Selladora Universal
Yeso "muerto" o Pulverulento:	Fijar con Procolite Fondo Penetrante ó Acritec Multiprimer.
<u>Superficies pintadas</u>	Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar el polvo y aplicar Sideral Mate Mix. En superficies con temple o en mal estado, aplicar una capa de Procofix, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es necesario con Proplast. Si la superficie a repintar está afectada por humos de tabaco, como en bares, despachos, etc., es necesario imprimar previamente con Selladora Universal para evitar sangrados posteriores. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Edición 09/2011
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158

